

FICHE TECHNIQUE

Édition ROW 03/2025

DIMENSIONS

| FORMAT | | NAMSEN PAD PRO [V4307(-)] | VISKAN PAD PRO [V4320(-)] |
|-------------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| | | Petite lame | Petite dalle |
| Largeur | EN 17539:2021-08 | 189 mm | 303 mm |
| Longueur | EN 17539:2021-08 | 1251 mm | 610 mm |
| Nombre de panneaux par paquet | | 9 | 10 |
| m² par paquet | | 2,128 m² | 1,848 m² |
| Poids par paquet | | 14,2 kg | 12,4 kg |
| Masse totale/unité de surface | EN ISO 23997:2012-02 | 6558 g/m² | |
| Épaisseur totale | EN 17539:2021-08 | 5 mm (= 4+1 mm attached underlay) | |
| Finition | | Revêtement PU avancé avec la technologie TitanV™ | |
| Rainure/langue | | Assemblage Uniclic® | |
| Chanfreins | | Genuine | |

CONSTRUCTION D'UN PANNEAU



- 1 Traitement de surface
- 2 Couche d'usure PVC
- 3 Film décor imprimé PVC
- 4 PVC souple
- 5 Envers PVC avec double voiles de verre
- 6 Pad : 1 mm sous-couche acoustique en polyéthylène réticulé

GARANTIE D'USINE

| | METHODE | PARAMETRES | VALEURS |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Classe d'usage | EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05 | Classe | 23 - 33 |
| Norme produit | EN 16511:2023-05 | | |
| CE | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 | Organisme accrédité | NB 2401 - CRET |
| UKCA | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 | Approved body | AB 0321 - Satra UK |
| Garantie | Usage résidentiel | Voir conditions de garantie | A vie |
| | Usage commercial | Voir conditions de garantie | 5 ans - sur demande jusqu'à 15 ans |

DONNEES GENERALES

| | METHODE | PARAMETRES | EXIGENCES NORMATIVES | VALEURS PERGO |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Équerrage & rectitude | EN 17539:2021-08 | | $q_{max} \leq 0,20$ mm $s_{max} \leq 0,30$ mm/m | $q_{max} \leq 0,20$ mm $s_{max} \leq 0,30$ mm/m |
| Tenue à la lumière | EN ISO 105-B02:2014-08 | Echelle de bleus | Classe ≥ 6 | Classe > 7 |
| Variations dimensionnelles | EN ISO 23999:2021-11 | 6h à 80° C | $\leq 0,15 \%$ | $\leq 0,15 \%$ |
| Incurvation | EN ISO 23999:2021-11 | | $\leq 2 $ mm | Valeur de production moyenne: $\leq 1 $ mm |
| Résistance à l'usure | ISO 24338:2022-03, Procedure B | | ≥ 5000 cycles | Valeur de production moyenne: ≥ 7000 cycles |
| Résistance aux chocs | EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F | | ≥ 1600 mm | Valeur de production moyenne: ≥ 1800 mm |
| Résistance aux rayures | EN 16094:2021-06, method A and B | | $\Delta R' \leq 1,5$ (60°) | $\Delta R' < 1$ MSR-B1 |
| Chaises à roulettes | EN ISO 4918:2021-03 | 25000 cycles | | Pas de délaminage, aucune perturbation |
| Déplacement de pieds de meuble | EN ISO 16581:2019-06 | Pied 0,1 mm / 32 kg | | Aucun dégât visible |
| Polissonnement rémanent | EN ISO 24343-1:2012-01 | | $\leq 0,2$ mm | Valeur de production moyenne: $\leq 0,05$ mm |
| Résistance aux taches | EN 438-2:2016+A1:2018-12 | Acétone - Café - NaOH - H2O2 - Cirage pour chaussures | | Niveau 5 (Pas de changement) |
| Gonflement | ISO 24336:2005-03 | | $\leq 18\%$ | Pas de gonflement |
| Résistance en traction du système d' | ISO 24334:2019-07 | Fmax côté long | $\geq 1,0$ kN/m | $\geq 1,0$ kN/m |
| | | Fmax côté court | $\geq 1,5$ kN/m | $\geq 1,5$ kN/m |
| Résistance à l'eau | ISO 4760:2022-05 | Evaluation qualitative du gonflement après séchage Evaluation quantitative du gonflement après séchage Étanchéité du joint entre lames | | Niveau 1 (Pas de changement) $\leq 0,02$ mm Pas d'infiltration |
| Isolation acoustique | DIN EN ISO 717-2:2013-06 | Réduction des bruits d'impacts | | $\Delta L_w = 19$ dB |
| Chauffage par le sol | | Compatible avec tous les systèmes de chauffage au sol standards noyés dans une chape béton. Compatibilité possible avec certains films chauffants et autres alternatives. La température maximum de contact doit être $\leq 27^\circ\text{C}$. Voir les instructions de pose spécifiques. | | |

ENVIRONNEMENT, SECURITE & SANTE

| | METHODE | PARAMETRES | EXIGENCES NORMATIVES | VALEURS PERGO |
|----------------------------|--|---|--|---|
| FDES | | | | |
| AFFSET | | | | A+ |
| Floorscore | | | | SCS-FS-05190 |
| Finnish Building Emission | | | | M1: Très faible émission, sans odeur |
| Emissions de formaldéhydes | EN 717-1:2004-10 | Pas d'ajout de formaldéhyde pendant la production | E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$) | < Limite de détection |
| COVT à 28 jours | ISO 16000 part 9-6 | Exigence AgBB après 28 jours | $< 1000 \text{ } \mu\text{g} / \text{m}^3$ | $< 20 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ |
| Classe de réaction au feu | EN 13501-1:2018 | | | Bfl-s1 |
| Résistance thermique | EN 12667:2001-01 | | | 0,033 m ² K/W |
| Résistance à la glissance | EN 13893:2002-II | | $\mu \geq 0,30$ | DS |
| | EN 16165:2021-10 Annex B | | | R10 |
| | BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRG) | Mouillé | | Potentiel de glissement faible (PTV96 ≥ 36) |
| | | Sec | | Potentiel de glissement faible (PTV96 ≥ 36) |
| | UNE-EN 16165:2022 Annex C | Mouillé | | PTV ₅₇ ≥ 22 |
| | Anexo Nacional A (ES) | Sec | | PTV ₉₆ ≥ 58 |
| Contenu | Métaux lourds plomb / cadmium | | | NON présent |
| Substances dangereuses | Substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques classe 1A et 1B (liste de candidats) | | | NON présent |
| REACH | | | | Conforme |
| Plastifiant | Plastifiant sans Phtalate sauf contenu recyclé | | | |
| Contenu recyclé | Minimum 22% de contenu Pre-Consumer PVC recyclé | | | SCS-RC-20324 |

