

SPÉCIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	CLASSIC 30 XL
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Epaisseur totale / Totale Dikte	EN ISO 24346	2,0 mm
Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,30 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	4.000 g/m ²
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken : 228,6 x 1524 mm 14 planks/box = 4,87m ² 48 boxes/pallet = 233,76m ²
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Type de clic / Vergrendelingssysteem	-	A collar / Plak
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja (Micro bevel)

PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	CLASSIC 30 XL
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT	STANDARD	CLASSIC 30 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Conforme / Geslaagd
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat-vrij
Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES	STANDARD	CLASSIC 30 XL
Garantie en usage résidentiel / Woongaran	-	25 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	5 ans / jaar

MARQUAGE CE	STANDARD	CLASSIC 30 XL
Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 20-KS-001

