

SPÉCIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking	
Epaisseur totale / Totale Dikte	EN ISO 24346	4,5 mm	
Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,30 mm	
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	6.450 g/m ² - 8.000 g/m ² (HB)	
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³	
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken: 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m ² 40 boxes/pallet = 104,05m ²	Lames / Planken (HB): 122 x 610 mm 20 planks/box = 1,49m ² 98 boxes/pallet = 146,02m ²
		Dalles / Tegels: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m ² 52 boxes/pallet = 130,44m ²	Dalles / Tegels: 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m ² 60 boxes/pallet = 133,80m ²
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™	
Type de clic / Vergrendelingssysteem	-	I4F	
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja (Micro bevel)	

PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)	
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade	
Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté / Niet aangetast (0)	
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1	
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV	
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd	
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C	

ENVIRONNEMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	
VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+	
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Conforme / Geslaagd	
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phthalate / Phthalaat-vrij	
Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1	
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%	

GARANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Garantie en usage résidentiel / Woongaran	-	25 ans / jaar	
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	5 ans / jaar	

MARQUAGE CE	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 17-6133-01	

